

# FIXAFOND-E



## RESINE D'ETANCHEITE

Rapport d'essai CEBTP N° BPI8-06-088/1 d'après la norme NF EN 1062-3

CONFORME A LA NORME NFT 36-005 Famille 1 – Classe 7b2



### LES AVANTAGES

- Forme un film étanche à l'eau
- Forte adhérence
- Résiste à l'eau, à l'humidité, perméable à la vapeur d'eau
- Recouvrable après séchage par du carrelage ou peintures de bonne qualité
- Sans odeur (ne contient pas de solvant)
- Peut remplacer une plaque BA13 hydro (Rapport d'essai CEBTP)
- De couleur verte mettant ainsi en évidence le traitement. Existe également en incolore.
- Elimine et prévient l'apparition d'efflorescence ou de moisissure.
- Prêt à l'emploi (contient un agent fongicide)
- Sa grande fluidité lui permet de pénétrer le support et de renforcer les fonds friables, tout en le rendant étanche à l'eau (rapport CEBTP)



### LES UTILISATIONS

- ❖ Etanchéité sous faïence.
- ❖ Fixateur fongicide avant peinture.
- ❖ Locaux humides (cuisines, salles de bains, douches, sanitaires, etc).
- ❖ S'applique sur de nombreux supports usuels du bâtiment (brique, plâtre et plaques de plâtre, panneaux de bois, béton, béton cellulaire)



### MODE D'EMPLOI

Conseils de mise en œuvre : conformément au DTU 59-1 :

#### 1) Préparation du support

Les supports doivent être secs, sains, propres

#### 2) Travaux préparatoires

Eliminer Les laitances avec LC CARR.

Les traces d'huiles, graisses avec LC NET 80.

Les couches d'anciennes peintures non adhérentes avec SUPEINT II GEL.

Les particules non adhérentes (grattage), les poussières (brossage).

Dépolir les anciennes peintures laquées.

Les parties métalliques seront isolées avec un primaire antirouille DP 16 ou PROFER.

Les traces de salpêtre avec LC CARR ou par brossage à la brosse dure.

- Rincer à l'eau.
- Attendre le séchage complet avant application de FIXAFOND.

#### 3) Mise en œuvre

FIXAFOND est prêt à l'emploi

FIXAFOND s'applique en 2 couches croisées sur fonds préparés



#### Informations sécurité

Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

NOTA :

Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier. La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.

Le 20 11 2023



## LANGUEDOC CHIMIE

ZI la Coupe – CS 90518 – 11100 NARBONNE / Tél 04 68 41 70 70

[www.languedoc-chimie.com](http://www.languedoc-chimie.com)



# FIXAFOND-E

## RESINE D'ETANCHEITE

Rapport d'essai CEBTP N° BPI8-06-088/1 d'après la norme NF EN 1062-3

CONFORME A LA NORME NFT 36-005 Famille 1 – Classe 7b2



### MODE D'EMPLOI

#### 4) Application

Température d'application : Entre +5°C et +30°C

Matériel d'application : Brosse, rouleau, pulvérisateur type G8 (buse bleue)

Séchage au toucher : 1 à 2 heures

Séchage à cœur : Entre 24 et 72 heures selon conditions atmosphériques

Temps entre les couches : 2 heures

Nettoyage du matériel : Eau (ne pas laisser sécher)

Après séchage, utiliser SUPEINT II GEL



### INFORMATIONS TECHNIQUES

#### > Caractéristiques

Aspect en pot : Liquide blanc laiteux

Liquide vert

Aspect du film : Incolore ou vert selon la référence

Masse volumique : 1.02 ±0.05 g.cm<sup>-3</sup>

Rendement : Environ 4 à 12 m<sup>2</sup> / L pour une couche soit 2 à 6 m<sup>2</sup> / L pour les 2 couches

COV (Directive 2004/42/CE) : Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/h)\* : 30g/L (2010)

Ce produit contient au maximum 5g/L.

Conservation : 1 an en emballage d'origine fermé

Sécurité : Ce produit n'est pas classé comme dangereux au sens du règlement européen CLP n°1272/2008



#### Informations sécurité

Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

NOTA :

Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier. La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.

Le 20 11 2023



## LANGUEDOC CHIMIE

ZI la Coupe – CS 90518 – 11100 NARBONNE / Tél 04 68 41 70 70

[www.languedoc-chimie.com](http://www.languedoc-chimie.com)

